



ChovA

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN
Y AISLAMIENTO

SUPERMUL

EMULSIÓN BITUMINOSA ANIÓNICA

FICHA TÉCNICA Nº 55030 - REVISIÓN 7/10
ESTA REVISIÓN ANULA TODA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN.

El SUPERMUL es una emulsión bituminosa aniónica de aspecto pastoso, soluble en agua y capaz de mezclarse con arena, gravilla, fibras minerales, etc. Está formada por betunes y resinas, fillerizada y estabilizada con emulsionantes minerales que aseguran la estabilidad del producto.

Se consigue, una vez rota la emulsión por evaporación de la fase acuosa, una capa continua y sin fluencia a temperaturas elevadas.

CARACTERÍSTICAS:

EMULSIÓN BITUMINOSA. TIPO ANIÓNICA
DENSIDAD RELATIVA (25 °C/ 25 °C) 1,0-1,15
RESIDUO DESTILACIÓN. (% EN PESO)	45 MÍNIMO
CONTENIDO EN CENIZAS A 450 °C. (% EN PESO) 20 MÍNIMO
CONTENIDO EN BETÚN. (% EN PESO)	35 MÍNIMO
INFLAMABILIDAD NO INFLAMABLE
COMBUSTIBILIDAD NO COMBUSTIBLE
TIEMPO DE FRAGUADO. ENDURECIMIENTO 24 h. MÁXIMO.

APLICACIONES:

IMPRIMACIÓN.

En impermeabilizaciones con láminas asfálticas, el SUPERMUL se emplea como capa de imprimación y preparación de la superficie en todas las zonas consideradas "puntos singulares y, en sistemas adheridos, en toda la cubierta. Como preparación previa a la aplicación de las láminas. Dejar secar, aproximadamente unas 24 horas, antes de aplicar las láminas.

El SUPERMUL se utiliza como tratamiento de muros y medianeras, con una o dos manos, hasta dejar una capa uniforme. Se puede aplicar con brocha, rodillo o cepillo, pistola, etc.

Como pintura, añadiendo un 25 - 30 % de agua y homogenizando, y aplicándola con brocha, etc.

MORTERO ASFÁLTICO.

Se puede confeccionar un mortero asfáltico formado, aproximadamente, por:

- 1 parte de cemento portland
- 3 partes de arena
- 1 parte de SUPERMUL
- 1-1,5 partes de agua

El mortero obtenido con dicha receta se aplica sobre la superficie deseada, formando una capa de 2 a 3 cm de grosor. Para un espesor mayor, aplicar 2 capas. Según las necesidades, se puede modificar la composición del mortero aumentando la proporción de SUPERMUL o de cemento.

RENDIMIENTO.

Como capa de imprimación, en impermeabilización, el consumo aproximado, es de 150 a 250 g/m². (Nota.- *Considerar que se trata de preparar la superficie para mejorar la adherencia, procurar no formar nunca una capa gruesa, que sería contraproducente*).

Para otras aplicaciones, los consumos están siempre condicionados por la capacidad de absorción de las superficies a tratar y su mayor o menor tersura, pudiendo variar muy sensiblemente. Para una superficie ideal construida con mortero de 1 de cemento por 3 de arena de río y finamente fratasada, el consumo por capa o capas suficientes sería de 1 kg/m².

EMPLEO.

Antes de aplicar se debe limpiar la superficie de polvo, aceite, grasa o cualquier otro material que perjudique la normal aplicación y fraguado del producto. No aplicar si existe riesgo de lluvias o con el soporte muy húmedo.

Los utensilios empleados pueden limpiarse con agua si el SUPERMUL no ha curado, en cuyo caso se debe emplear un disolvente comercial, gas-oil, etc.

ALMACENAMIENTO.

No almacenar a la intemperie en época fría, temperatura inferior a 5 °C, ni al sol durante largo tiempo.

ESTE PRODUCTO SE AJUSTA A LA NORMA UNE 104231-TIPO EB.

(Producto auxiliar en la membrana. No sujeto a Normativa CE. Exento de marcado CE u otra reglamentación o certificación).

La información suministrada corresponde a datos proporcionados por nuestro laboratorio. Este producto mantendrá estas características como promedio. ChovA, S.A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA, S.A. se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.