

ChovAFOAM 300 M30-60

AISLAMIENTO TÉRMICO. POLIESTIRENO EXTRUÍDO. **XPS**

FICHA TÉCNICA Nº 81905 - REVISIÓN 13/12

DESCRIPCIÓN.

Planchas de espuma rígida de poliestireno extruído, XPS, de estructura celular cerrada, utilizables como aislamiento térmico en la cubierta invertida. Uso previsto, cubiertas no transitables o transitables para uso peatonal privado.

INFORMACIÓN COMPLETA DE ChovAFOAM 300 M30-60



ASFALTOS CHOVA, S.A.
Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia

Año de colocación del Marcado-CE: 2008

Norma UNE-EN 13164

Panel aislante térmico de poliestireno extruído, XPS, de 1.250 mm x 600 mm y espesor según tipo. Recomendado: en cubierta invertida, transitable o no transitable. Para fachadas, suelos, cámaras frigoríficas, etc. En cubierta convencional, aplicando una capa de compresión mortero, o de formación de pendiente, previa a la aplicación de la impermeabilización.

No utilizar a temperatura superior a 65 °C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

CARACTERÍSTIC	A	VALOR	UNIDAD	NORMA
Dimensiones	Espesor (d)	30 - 40 - 50 - 60	mm	UNE-EN 823
	Largo (I)	1,25	m	UNE-EN 822
	Ancho (b)	0,60	m	UNE-EN 822
Fuego	Euroclase	E	-	UNE-EN 13501
Aislamiento	Lambda (λ _{90/90})	0,034	W/m K	UNE-EN 12667/12939
Térmico	Resistencia térmica (R _D)	0,90 (30 mm)	m² K/W	UNE-EN 12667/12939
		1,20 (40 mm)		
		1,50 (50 mm)		
		1,80 (60 mm)		
Tolerancias	Tolerancias en espesor (∆d)	+2;-2	mm	UNE-EN 823
	Escuadrado (S₀)	5	mm/m	UNE-EN 824
	Planimetría (S _{max})	7	mm	UNE-EN 825
Estabilidad	Estabilidad dimensional (Δε) (70 °C y 90 %)	≤ 5	%	UNE-EN 1604
	Deformación bajo carga y temperatura ($\Delta \epsilon$) (70 °C, 168 h, 40 kPa)	≤ 5	%	UNE-EN 1605
Comportamiento mecánico	Tracción perpendicular a las caras (σ _{mt})	> 100	kPa	UNE-EN 1607
	Resistencia a compresión (σ _m)	≥ 300	kPa	UNE-EN 826
	Fluencia de compresión (σ _c) 2 % a 50 años	125	kPa	UNE-EN 1606
Comportamiento	Absorción agua inmersión total (W _P)	≤ 0,7	%	UNE-EN 12087
ante el agua	Absorción agua por difusión (W _d)	5	%	UNE-EN 12088
Comportamiento	Resistencia hielo-deshielo (Δσ ₁₀)	< 10	%	UNE-EN 12088
ante el hielo	Resistencia hielo-deshielo (ΔW _{It})	≤1	%	UNE-EN 12088
CÓDIGO DESIGNACIÓN CE		E-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(T+)-WL(T)0,7-DS(TH)		

ALMACENAJE: con la presentación original y los paquetes protegidos del sol (Rayos U. V.).

Tavernes de la Valldigna, 26 de Enero de 2.012.



ChovAFOAM 300 M30-60

AISLAMIENTO TÉRMICO. POLIESTIRENO EXTRUÍDO. XPS

FICHA TÉCNICA Nº 81905 - REVISIÓN 13/12

DECLARACION DE CONFORMIDAD DE ChovAFOAM 300 M30-60



ASFALTOS CHOVA, S.A.
Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia

Panel aislante térmico de poliestireno extruído, XPS, de 1.250 mm x 600 mm y espesor según tipo.

Valores declarados:

λ = 0,034 W/m K; Resistencia térmica, 30 mm: 0,90 m² K/W, 40 mm: 1,20 m² K/W, 50 mm: 1,50 m² K/W y 60 mm: 1,80 m² K/W; Resistencia a compresión 300 kPa; E-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(T+)-WL(T)0,7-DS(TH)

Producto conforme con el Anexo Z. A. de la norma UNE-EN 13164

Uso recomendado: en cubierta invertida, transitable o no transitable. Para fachadas, suelos, cámaras frigoríficas, etc.


No utilizar a temperatura superior a 65 °C.

Preferentemente, almacenar con la presentación original y los paquetes protegidos del sol (rayos U. V.).

Juan Bixquert Mahiques Director Técnico

Documento electrónico, no necesita sello y firma

En Tavernes de la Valldigna a 26 de Enero de 2.012





Producto con Marca AENOR Según UNE-EN 13164 La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios. Este producto mantendrá estas características como promedio. ChovA, S.A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA, S.A. se limita a la calidad del producto.

En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la impermeabilización especificados en las normas aplicables, tanto en composición de las membranas como en la realización de las mismas.

Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.