



BLANC TEXTIL - ChovA S.A. Ctra. Tavernes-Liria, km 4,3. Tavernes de Valldigna. Valencia. ESPAÑA

Tlfno: 34 962 822 150 Fax: 34 962 823 661 chova@chova.com

Año de colocación del Mercado CE: 2.008

UNE-EN 13254:2003

Geotextil de fibras de poliéster, para su aplicación en construcción.

Usos previstos: Drenaje – Filtración – Separación - Protección

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

GEOFIM		Unidad (Tolerancia)	120	150	200	300	400	500
Resistencia a la tracción. (ISO 10319)	Longitudinal	kN/m ($\pm 0,5$)	1,50	1,88	1,63	3,45	6,70	6,80
	Transversal	kN/m ($\pm 0,5$)	1,57	1,49	2,08	3,45	8,30	7,86
Alargamiento a la rotura. (ISO 10319)	Longitudinal	% (± 10)	95,83	74,66	79,95	86,94	84,47	89,52
	Transversal	% (± 10)	73,80	80,77	64,78	72,05	59,18	57,16
Rst. a punzonamiento estático (EN ISO 12236)		kN ($\pm 0,05$)	0,269	0,333	0,403	0,617	1,563	1,323
Medida de apertura O_{90} (EN ISO 12956)		μm (± 30)	85	70	85	75	58	55
Permeabilidad al agua (EN ISO 11058)		m/s ($\pm 0,002$)	0,0832	0,0598	0,0735	0,0682	0,0377	0,0307

OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO.

Gramaje (UNE EN 964) – Masa superficial	g/m ²	120	150	200	300	400	500
Anchura del rollo	m	2,10					
Longitud del rollo (*)	m	200	160	140	100	80	70

(*) Otras longitudes, consultar tarifa de precios.

DESCRIPCIÓN.



Geotextil formado por filamentos de poliéster no tejidos, unidos mecánicamente por agujeteado, para ser usado como capa separadora, filtrante, retenedora de finos, antipunzonante, etc.

Compuesto por fibras sintéticas, de poliéster, obtenido por hilado y posterior estirado de un polímero de poliéster fundido.

Resistente al envejecimiento. No es afectado por la exposición al agua.

Buena resistencia mecánica. Como separador, protector, etc.

Buena capacidad de filtración.

Buen comportamiento frente a productos químicos o del terreno.

Cubrir, preferentemente, en el día de la instalación.

Tavernes de la Valldigna, 01 marzo de 2009

www.chova.com

La información suministrada corresponde a datos proporcionados por el suministrador. Este producto mantendrá estas características como promedio. ChovA, S.A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA se limita a la calidad del producto.

En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.